

物性試験成績報告書(例)

関西ラボラトリー株式会社
大阪ラボ

試験方法	FMVSS水平燃焼試験
試料名	自動車シート表皮材
色名/LOT	Black

承認	確認

		報告値											
燃焼性【常態】		調湿時間: 23±2°C、50±5% 24h 燃焼時: 23±2°C、50±5% ワイヤーあり						タテ 不燃性		ヨコ 自己消火性		-	
	試料	No.	タテ 1	2	3	4	5	ヨコ 1	2	3	4		5
	燃焼距離	mm	/	/	/	/	/	/	11	/	/		/
	燃焼時間	sec	/	/	/	/	/	/	9	/	/		/
	燃焼速度	mm/min	0	0	0	0	0	0	-	0	0		0

・当社の朱印のない試験報告書については、当社は一切の責任を負いかねます。

※試験結果の数値はダミーです

※報告書の見方

表中の「/」は燃焼しなかったことを示します。

- ・タテ方向の生地を燃焼させた場合、5サンプルすべてが燃焼せず、試料の評価は「不燃性」となっています。
- ・ヨコ方向の生地を燃焼させた場合、5サンプルのうち2番目のものだけが燃焼(標線から11mm離れた部分まで9秒間燃焼)し、評価は「自己消火性」となっています。